



AFROCHIM®

MAGIC WALL.FIN®



ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE
POUR LE LISSAGE DES MURS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS



MAGIC WALL FIN est un enduit de lissage en poudre, hydrofugé et fibré, prêt à l'emploi à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et une bonne maniabilité.



25kg

AERQCHIM®

ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE POUR LE LISSAGE DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Qualité assurée
Marque et produit
déposée

PRÉSENTATION :

MAGIC WALL® FIN

est un enduit de lissage en poudre hydrofugé prêt à l'emploi, de granulométrie fine, à base de liant hydraulique, de charges et d'adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité	1.6
Taux de gâchage	26 – 28 %
DPU	Environ 2 heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	20 kg / m ² / mm d'épaisseur
Adhérence (EN ISO 4624)	> 0.8 MPa
Perméabilité à l'eau liquide (EN 1062-3)	< 0.1 kg/(m ² ·h ^{0.5})

MISE EN ŒUVRE :

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être propre, sain, résistant et débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence : (peintures, huiles de décoffrage, laitance, etc.).

MÉLANGE: Mélanger mécaniquement **MAGIC WALL® FIN** avec un malaxeur électrique à faible vitesse avec environ 6,5 à 7 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Ne pas ajouter d'eau lorsque le produit commence sa prise.

APPLICATION : Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse ou à la machine à projeter. Réaliser la finition avant durcissement complet en utilisant par exemple une taloche éponge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser le mélange lorsqu'il commence à durcir.

Ne pas appliquer MAGIC WALL FIN sur des surfaces ruisselantes.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 °C.

Ne pas appliquer en plein soleil sur support sec.

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

Sac de **25 KG.**

ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE POUR LE LISSAGE DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS