



AFROCHIM Sarl
Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AFROCHIM®

MAGIC WALL® GROS

CACHET
ORANGE

ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE POUR LE GARNISSAGE
DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



MAGIC WALL GROS est un enduit de garnissage en poudre, hydrofugé et fibré, prêt à l'emploi à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en intérieur et extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et une bonne maniabilité.



25kg



ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE POUR LE GARNISSAGE DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



PRÉSENTATION :

MAGIC WALL® GROS

est un enduit de garnissage en poudre, hydrofugé et fibré prêt à l'emploi, fine, à base de liant hydraulique, de charges et d'adjuvants spéciaux à appliquer en intérieur et extérieur.

Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité. Il s'applique en travaux :

- Neuf : sur les maçonneries non enduites ou le béton
- Rénovation : sur les supports anciens non enduits ou revêtus d'un mortier de liants hydrauliques.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité	1.6
Taux de gâchage	26 - 28 %
DPU	Environ 2 heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	20 kg / m ² / mm d'épaisseur
Adhérence (EN ISO 4624)	> 0.8 MPa
Perméabilité à l'eau liquide (EN 1062-3)	< 0.1 kg/(m ² ·h ^{0.5})

MISE EN ŒUVRE :

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être propre, sain, résistant et débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence : (peintures, huiles de décoffrage, laitance, etc.).

MÉLANGE: Mélanger mécaniquement **MAGIC WALL® GOS** avec un malaxeur électrique à faible vitesse avec environ 6,5 à 7 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux.

Ne pas ajouter d'eau lorsque le produit commence sa prise.

APPLICATION : Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse ou à la machine à projeter.

Réaliser la finition avant durcissement complet en utilisant par exemple une taloche éponge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser le mélange lorsqu'il commence à durcir.

Ne pas appliquer MAGIC WALL GROS sur des surfaces ruisselantes.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 °C.

Ne pas appliquer en plein soleil sur support sec.

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

Sac de **25 KG**.

ENDUIT HYDROFUGÉ ET FIBRÉ EN POUDRE POUR LE GARNISSAGE DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Qualité assurée
Marque et produit
déposée