



contact@afrochim.com  
www.afrochim.com

# AFROCHIM®

## MAGIC WALL® EXTRA FIN

ENDUIT FIN HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR  
LE LISSAGE ET LA FINITION DES MURS  
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

CACHET  
TURQUOISE

### MAGIC WALL® EXTRA FIN

est un enduit fin de lissage et de finition en poudre hydrofugé prêt à l'emploi de granulométrie fine à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité.



Qualité assurée  
Marque et produit  
déposée



ENDUIT FIN HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR LE LISSAGE ET LA FINITION  
DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

# MAGIC WALL® EXTRA FIN

**ENDUIT FIN HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR LE LISSAGE ET LA FINITION DES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**



## PRESENTATION :

**MAGIC WALL® EXTRA FIN** est un enduit fin de lissage et de finition en poudre hydrofugé prêt à l'emploi de granulométrie fine à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité.

## CARACTERISTIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité	1.2
Taux de gâchage	40 à 45 %
DPU	Environ 4 Heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	2 kg /m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Adhérence ( EN ISO 4624 )	> 0.8 MPa
Perméabilité à l'eau liquide (EN1062-3)	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )



Qualité assurée  
 Marque et produit  
 déposée

## MISE EN OEUVRE :

**Préparation du support :** Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence (peintures, huiles de décoffrage, laitance, ...).

**Mélange :** Mélanger mécaniquement **MAGIC WALL EXTRA® FIN** avec un malaxeur électrique à faible vitesse avec environ 8 à 9 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux. Ne pas ajouter de l'eau lorsque le produit commence sa prise.

**Application :** Humidifier le support avant application. Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse ou à la machine à projeter. Réaliser la finition avant durcissement complet en utilisant la taloche éponge par exemple.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser le mélange lorsqu'il commence à durcir
- Ne pas appliquer MAGIC WALL EXTRA FIN sur des surfaces ruisselantes.
- La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 °C.
- Ne pas appliquer en plein soleil sur support sec.

## CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT :

Sac de 20 kg.