



contact@afrochim.com
www.afrochim.com

AFROCHIM®

MAGIC

WALL® FIN

ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDDRE POUR
LE LISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS

CACHET
VIOLET

MAGIC WALL® FIN est un enduit de lissage en poudre hydrofugé prêt à l'emploi de granulométrie fine à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité.



Qualité assurée
Marque et produit
déposée



ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDDRE POUR LE LISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS

MAGICWALL® FIN

ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR LE LISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS



PRESENTATION :

MAGIC WALL® FIN est un enduit de lissage en poudre hydrofugé prêt à l'emploi de granulométrie fine à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité.



CARACTERISTIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité	1.6
Taux de gâchage	25 à 30 %
DPU	Environ 2 Heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	2 kg /m ² /mm d'épaisseur
Adhérence (EN ISO 4624)	> 0.8 MPa
Perméabilité à l'eau liquide (EN1062-3)	< 0.1 kg/(m ² .h ^{0,5})



MISE EN OEUVRE :

Préparation du support : Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence (peintures, huiles de décoffrage, laitance, ...).

Mélange : Mélanger mécaniquement **MAGIC WALL® FIN** avec un malaxeur électrique à faible vitesse avec environ 6 à 7.5 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux.

Ne pas ajouter de l'eau lorsque le produit commence sa prise.

Application : Humidifier le support avant application. Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse ou à la machine à projeter. Réaliser la finition avant durcissement complet en utilisant la taloche éponge par exemple.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser le mélange lorsqu'il commence à durcir
- Ne pas appliquer MAGIC WALL FIN sur des surfaces ruisselantes.
- La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 °C.
- Ne pas appliquer en plein soleil sur support sec.

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg.



Qualité assurée
 Marque et produit
 déposée