



CHAPE ANTI-USURE DURUBETON

contact@afrochim.com
www.afrochim.com

Mortier coloré de hautes résistances

CHAPE ANTI-USURE DURUBETON

Chape Anti-usure DURUBETON est un durcisseur de surface haute performance composé de granulats minéraux et synthétiques de grande dureté et d'un liant hydraulique enrichi d'additifs réactifs.

Chape Anti-usure DURUBETON Spécialement indiqué pour les pavages urbains, Pour la décoration des pavés traditionnels (pavés, bois,...)

Propriétés :

- Exceptionnelle résistance aux chocs
- Excellente résistance à l'abrasion
- Insensible aux huiles et aux hydrocarbures
- Ne rouille pas
- Très grande facilité d'entretien

25kg



Qualité assurée
Marque et produit
déposée



OBSERVATIONS

- Les temps d'attente pour l'application de la préparation varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité existante et du type de béton.
- Protéger toutes les zones ouvrant être tâchées (boîtes, bordures, socles,...) avec le protecteur.

Couche d'usure performante et esthétique

CHAPE ANTI-USURE DURUBETON

Mortier coloré de hautes résistances



FINITIONS

- Plus de 70 modèles.
- Modèles à la carte.
- Imprimé, lisse, balayée ou en relief.

PRESENTATION

Sacs en papier de 25 kg, antihumidité.

Palettes de 1200 kg (48 sacs)

COULEURS

Carte de 20 couleurs

CONSUMMATION

5-7 kg/m² selon la couleur

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

25kg



Qualité assurée
Marque et produit
déposée

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- Appliquer DURUBETON manuellement sur béton frais et en 2 passages.
- Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
- Eviter de mouiller le béton.
- Après les premières 24 heures, couper les joints de dilatation par zones de 16 à 20 m² maximum.

APPLICATION

- Mortier coloré de hautes résistances. Il s'applique sur le béton frais et permet la réalisation de béton empreinte, offrant ainsi une couche résistante et durable.
- Pour la décoration des pavés traditionnels (pavés, bois,...)
- Spécialement indiqué pour les pavages urbains, les logements, les parkings, les parcs thématiques...

RECOMMANDATION D'APPLICATION

- Température d'application : 5°C à 35°C
- Ne pas ajouter d'eau une fois le produit étalé sur le béton frais.

CONDITIONS D'EXECUTION

- La base devra être correctement compactée et prêt à recevoir un revêtement en béton.
- L'épaisseur de béton sera définie, dans tous les cas, par la Direction de mise en oeuvre du chantier.
- Le béton sera fabriqué en étapes autorisées et transporté dans des toupies dans un délais de 30 minutes. Il devra être équipé d'un cône d'écoulement de 6.5 à 8 cm afin d'éviter l'escorie et la ségrégation des granules.
- Éviter le béton avec trop d'additifs, ceux-ci compliqueraient la montée de l'eau par capillarité en empêchant le crochet entre le béton et le mortier.

MODE D'EMPLOI

1. Dans les minutes qui suivent à la régularisation du béton, lisser en permettant à l'eau de monter par capillarité et assurer un crochet parfait entre le béton et le mortier.
 2. Saupoudrer le produit DURUBETON en 2 passages à raison de 5-7 kg/m² selon la couleur choisie.
 3. Lisser manuellement en assurant une adhésion parfaite du produit avec le béton. Lorsque le béton est en un état plastique, appliquer le DEMOULANT qui agit comme décoffrant et sert à rendre un aspect vieilli du pavé. Dans le processus de prise, empreinter avec les moules choisis.
- Passées les 48-72 premières heures, laver le dallage au nettoyeur haute pression.
- Une fois sec et exempt d'humidité, appliqué 1 à 2 passages de résine de protection