



[contact@afrochim.com](mailto:contact@afrochim.com)  
[www.afrochim.com](http://www.afrochim.com)

# AFROCHIM®

# MAGIC

# WALL® GROS

ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR  
LE GARNISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS

CACHET  
ORANGE

**MAGIC WALL® FIN**  
est un enduit de lissage en poudre hydrofugé prêt à l'emploi de granulométrie fine à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité.



Qualité assurée  
Marque et produit  
déposée



ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR LE GARNISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS

# MAGICWALL® GROS

ENDUIT HYDROFUGÉ EN POUDRE POUR LE GARNISSAGE DES MURS EXTÉRIEURS

CACHET ORANGE



## PRESENTATION :

### MAGIC WALL® GROS

est un enduit de garnissage en poudre, hydrofugé, prêt à l'emploi à base de liant hydraulique, de charges et des adjuvants spéciaux à appliquer en extérieur. Il est caractérisé par une excellente adhérence et bonne maniabilité. Il s'applique en travaux:

- Neuf : sur les maçonneries non enduites ou le béton
- Rénovation : sur les supports anciens non enduits ou revêtus d'un mortier de liants hydrauliques.

## CARACTERISTIQUES :

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc crème
Densité	1.6
Taux de gâchage	25 à 30 %
DPU	Environ 2 Heures
Température d'application	+5°C à +35°C
Consommation	2 à 3 kg /m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur Selon la rugosité du support
Adhérence ( EN ISO 4624 )	> 0.8 MPa
Perméabilité à l'eau liquide (EN1062-3)	< 0.1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> )



Qualité assurée  
Marque et produit  
déposée

## MISE EN OEUVRE :

Préparation du support : Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence (peintures, huiles de décoffrage, laitance, ...).

**Mélange** : Mélanger mécaniquement **MAGIC WALL® GROS** avec un malaxeur électrique à faible vitesse avec environ 6 à 7.5 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène sans grumeaux.

Ne pas ajouter de l'eau lorsque le produit commence sa prise.

**Application** : Humidifier le support avant application. Appliquer le mélange sur le support à la lisseuse ou à la machine à projeter. Réaliser la finition avant durcissement complet en utilisant la taloche éponge par exemple.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser le mélange lorsqu'il commence à durcir
- Ne pas appliquer **MAGIC WALL® GROS** sur des surfaces ruisselantes.
- La température d'application doit être comprise entre 5 et 35 °C.
- Ne pas appliquer en plein soleil sur support sec.

## CONSERVATION :

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg.